Untergrundvorbereitung-/und Klebstoffempfehlung für Dryback 2,5 / 0,55 und SPC 4.0 / 0.3 mm

Untergrund	eventuell nachstoßende Feuchtigkeit aus dem Untergrund muss mit entsprechenden Abdichtungen vermieden werden					
	Calciumsulfatestrich CA Calciumsulfat-fließestrich CAF	**Zementestrich CT**	**Gussasphaltestrich AS**	**Beton Untergründe**	**Span-o. OSB Verlegeplatten**	**Trockenestrich**
Restfeuchte	unbeheizt < 0,5 CM % beheizt < 0,3 CM %	< 2,0 CM % < 1,8 CM %	entfällt	< 6,0 Gew.-%	Herstellervorgaben beachten	
Untergrund-vorbereitung	anschleifen und gründlich absaugen BEB- u. TKB-Merkblätter „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“ beachten			Kugelstrahlen absaugen	Überstände abschleifen absaugen	
Grundierungen	**GRIP A500 MULTI** 1:1 wasserverdünnt	**GRIP A500 MULTI** 1:1 wasserverdünnt	**GRIP A936 XPRESS** nur einsetzen bei fehlender Absandung	**HYTEC E730 XTREM** zweimaliger Auftrag mit Absandung	**GRIP A500 MULTI** 1:1 wasserverdünnt	**GRIP A500 MULTI** 1:1 wasserverdünnt
Randdämmung	Vor den Spachtelarbeiten wird zu allen aufgehenden Bauteilen der **BOSTIK RANDDÄMMSTREIFEN** gestellt.					
Spachtelmasse	**SL C710 BEST** Schichtd. min. 2mm **SL C510 PRO** Schichtd. min. 2mm	**SL C710 BEST** Schichtd. min. 2mm **SL C510 PRO** Schichtd. min. 2mm	**SL C710 BEST** Schichtd. min. 2mm max. 5 mm **SL C510 PRO** Schichtd. min. 2mm max. 5 mm	**SL C710 BEST** Schichtd. min. 2mm **SL C510 PRO** Schichtd. min. 2mm	**SL C710 BEST** Schichtd. min. 2mm **SL C510 PRO** Schichtd. min. 2mm **BOSTIK GLASFASERN** zugeben	**SL C710 BEST** Schichtd. min. 2mm **SL C510 PRO** Schichtd. min. 2mm
Klebstoff	**STIX A540 MULTI PLUS oder STIX A550 POWER ELASTIC** Zahnung A 2, Verbrauch: ca. 320 g/m²					

Bei hoher Wärmeeinwirkung, wie z. B. bodentiefer Fenster, Dachschrägenfenster, etc., sind nur die zuvor genannten Klebstoffe einzusetzen. Bitte hier keine Fixierung verwenden.

Alle aufgeführten Klebstoffe und die Fixierung, sind nach GEV „Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe“ geprüft und entsprechend mit „EC 1“ bzw. „EC 1 PLUS“ eingestuft. Darüber hinaus sind einige Produkte gemäß UZ 113 mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert. Für weitere Fragen steht Ihnen die anwendungstechnische Abteilung der Fa. Bostik gerne zur Verfügung.

Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter der oben genannten Produkte sowie die Verlegeanleitung der Belaghersteller.
Diese Klebstoffempfehlung unterliegt den fachlichen Regeln der VOB, DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“.

Stand 08/2021