

PRODUKTAUFBAU

1	Deckschicht / Nutzschicht (2,5 mm)
2	Mittellage (Fichte/Kiefer Lamellen) mit FoldDown Klickverbindung
3	Gegenzug (Fichte/Kiefer)

1

2

3



TECHNISCHE MERKMALE	NORM	WERT
Gesamtstärke (mm)	DIN EN 13489: 2023-09	14 mm
Dicke der Nutzschicht (mm)	DIN EN 13489: 2023-09	2,5 mm
Mindestdichte (kg / m³)	DIN EN 13489: 2023-09	500 kg/m³

INHALT		PRODUKTWERTE
Paket	Anzahl Planken	7
	m² Gewicht	3,188 m² 26,07 kg
Palette	Anzahl Pakete	40
	m² Gewicht	127,40 m² 1042,80 kg

TOLERANZWERTE	PRODUKTWERTE
Glanzgrad (Grad)	7 -11°

LEISTUNGSMERKMALE	NORM	WERT
Rutschsicherheit	DIN EN 13489: 2023-09	NPD
Brandverhalten	DIN EN 13489: 2023-09	Dfl- s1
Fußbodenheizungseignung	DIN EN 13489: 2023-09	Warmwasser: Ja Elektro: Ja
Wärmeleitfähigkeit	-	0,14 W/(mk)
Freisetzung von Formaldehyd	DIN EN 13489: 2023-09	E-1
Emission von Pentachlorphenol (PCP)	DIN EN 13489: 2023-09	< 5 ppm
Brinellhärte (Eiche)	DIN EN 13489: 2023-09	34 (N/mm²)
Wärmeleitfähigkeit	DIN EN 13489: 2023-09	0,14 W/mk

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte. Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

